



# テクニカル・データ・シート

## カイク・ソルダリット・フィクサティブ (Keim Soldalit®-Fixativ) – プライマー・希釈材 (ゾルシリケート型)



### 1. 製品概要

カイク・ソルダリット・フィクサティブ (Keim Soldalit Fixativ) はシリケート型の希釈剤、そしてシリカゾルと水ガラスの組み合わせで出来た全く新しいバインダーのプライマーです

### 2. 適用下地

カイク・ソルダリット・フィクサティブはカイク・ソルダリット (Keim Soldalit)、カイク・ソルダリット・ME (光触媒効果/Keim Soldalit-ME)、カイク・ソルダリット・グロブ (Keim Soldalit-Grob)、カイク・ソルダリット・MEグロブ (Keim Soldalit-ME Grob) の希釈材としてご使用頂けます

カイク・コンタクト・プラス (Keim Contact-Plus) とカイク・ソルダリットの組み合わせで塗布する際にもカイク・コンタクト・プラスはカイク・フィクサティブで希釈ができます。更に、カイク・ソルダリット・フィクサティブは吸い込みが強い下地、タッチアップ (繕い塗り) 等の部分的な塗装にもご使用可能です

### 3. 製品性能

- バインダーはシリカゾルと水ガラス(ゾルシリケート)の組み合わせ
- シリケート
- 極めて強い耐風化作用
- 紫外線に対する耐性が強い
- 不燃性
- 塗装膜を形成しない
- 多孔性 ➡ 極めて高い水蒸気透過性
- 溶剤不使用、可塑剤不使用

### 材料特性

- 比重: 約 1.03g/cm<sup>3</sup>
- 有機成分: <5%
- pH 値: 約 11

### 色見本

乳白色、青みがかった色 (ブルーイッシュ)

注: カイク・ソルダリット・シリーズ以外の物を混入合わせて使用する事はできません

### 4. 塗装方法

#### 下地準備

鋳質系下地は良好で、乾燥し、チョーキングが無く、きれいで、ほこりや油分が無いようにして下さい。ぐらぐらしている旧塗料の破片は全てケレン作業、あるいは高圧洗浄で除去して下さい



# テクニカル・データ・シート

## カイク・ソルダリット・フィクサティブ (Keim Soldalit®-Fixativ) – プライマー・希釈材 (ゾルシリケート型)

充填や、風合いの調整等、全ての不良箇所は適切な材料で修繕して下さい

### 塗装

- 下地塗り :  
カイク・ソルダリット・フィクサティブを原液のまま塗して下さい
- 下地塗り希釈の場合 :  
カイク・ソルダリット、カイク・ソルダリット・グローブ、又はカイク・コンタクト・プラスを最大で約 5% 希釈して塗布して下さい
- 吸い込みが多い下地の場合の希釈 :  
下地の吸い込み具合によりカイク・ソルダリット、カイク・ソルダリット・グローブ、又はカイク・コンタクト・プラスを最大で約 10% (最大 2.5 l /25kg 塗料) で希釈して下さい

### 塗装条件

周囲と下地の温度は+ 5℃以上で塗装して下さい

### 消費量 (1㎡あたり)

プライマーの場合は約 0.1~0.2 l /㎡  
(注：下地の吸い込み量による)

消費率は標準的な数値ですが、塗装の仕方や下地の状態に極めて影響されます。正確な消費量は塗装部分の試し塗りを行った上で確定されます

### 道具の清掃

道具の使用後は水洗いですぐきれいにして下さい

### 5. 包装

5L/ポリタンク (96 容器/パレット)  
20L/ポリタンク (24 容器/パレット)

### 6. 保管 (場所・期限)

確実に密封し、冷所で霜が掛からない場所で約 12 か月直射日光を避け、日光の熱からも保護・ご注意ください。  
注：開封使用した塗料の残りは空気に触れる事を極力避ける為、小さい容器に移し替えて下さい

### 7. 廃棄処分

容器の破棄処分に際していかなる残滓物も無いようご注意願います。(EC 廃棄処理コード No.060299)

### 8. 安全上の注意

GISBAU 製品コード/GISCODE : M-SK01

塗装しないガラス、自然石、セラミック、木材等は表面を適切にマスキング・養生して下さい。塗装現場周囲や道路へ飛沫があった場合は直ちに大量の水で洗い流して下さい。飛沫から目や肌を保護して下さい。塗装作業中の飲食および喫煙は控えて下さい。子供の手の届かないようにして下さい。(EC 安全データシートを参照)



# テクニカル・データ・シート

## カイク・ソルダリット・フィクサティブ (Keim Soldalit®-Fixativ) – プライマー・希釈材 (ゾルシリケート型)

---

本製品は専門家による塗装と販売を目的としています。  
塗装に関する数値、或いはラベルの指示には忠実に従って下さい。本資料に記載されている推奨値と特性は膨大な開発作業と実際の経験から得たものです。弊社から塗装に際して口頭あるいは、書面による推奨は弊社製品選定の助けとなるよう意図されたものではなく、契約関係を成立させるものでもありません。特に、弊社の推奨により当社製品の購入や適用の義務を負うものではありません。弊社製品は一般的主流の建設技術に準じております。Keimfarben GmbH社は常に製品開発を行う方針を堅持しております。弊社は製品と塗装の改善を目的として製品変更を行う権利を保有するものとします

※本版により従前の全ての版を置き換えるものとします